



CARACTERÍSTICAS GEOMEMBRANA

Resistencia a la tracción: 15 MPa (mín.) - ASTM D-882
Alargamiento a la rotura: 300% (mín.) - ASTM D-882
Resistencia al desgarro: 4 daN/cm (mín.) - ASTM D-1004
Doblando a baja temperatura: -20 °C - ASTM D-1780
Estabilidad dimensional: 3% (máx.) - ASTM D-1204/54
Presentación: GRIS OSCURO

Resistencia a los rayos U.V.: Modificación de propiedades mecánicas: 5% (máximo) a 500 hs Sunshine Arc XW
 Weather O Meter

